CONSTRUYENDO CONFIANZA

HOJA TÉCNICA

ENDUIDO PLASTICO GRANITOL

Masa plástica para alisado de superficies interiores

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Masa plástica a base de resinas acrílicas con cargas minerales de naturaleza y granulometría selecciona-das y aditivos especiales.

USOS

Alisado de superficies interiores de revoque fino donde se requiera una terminación lisa y sin defectos que posteriormente serán recubiertas con pinturas látex de terminación.

CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS

- Buen poder de relleno
- Muy fácil aplicación
- Muy buena adherencia
- Excelentes terminaciones por planchado
- Fácil de lijar

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Base química	Resinas acrílicas y cargas minerales.
Presentación	Sachet de 1 kg. / Bolsas de 5 y 20 kilos.
Apariencia / Color	Pasta cremosa (acabado liso) / Blanco mate.
Conservación	12 meses a partir de la fecha de fabricación almacenado en los envases originales bien cerrados y cumpliendo con lo señalado en Condiciones de almacenamiento.
Condiciones de almacenamiento	Debe ser almacenado bajo techo, en lugar fresco, seco y protegido de la luz directa del sol.

INFORMACIÓN DE APLICACIÓN

Consumo	El consumo puede variar dependiendo del método de aplicación y textura de la superficie. Generalmente se requiere 1 kg. por m² en superficies con acabado fino y entre 1½ y 2 kg. por m² en superficies rugosas o irregulares.	
Espesor de capa	Aplicar siempre capas finas.	
Temperatura ambiente	Temperatura Ambiente: Humedad Ambiente:	Entre +5 °C y +30 °C ≤ 85%
Tiempo de espera / Repintabilidad	El tiempo de secado para lijar o pintar es de 6 horas a 25 °C y varía con las condiciones ambientales (temperatura y humedad) y con el espesor de capa aplicado.	

NOTAS

Todos los datos que se indican en esta Hoja Técnica, están basados en ensayos de laboratorio. Las mediciones en obra de estos datos pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

LIMITACIONES

- Cuando se aplique sobre hormigones y morteros éstos deben tener una edad mínima de diez días para evitar la aparición de fisuras u otros defectos.
- Cuando no se utilice el producto completamente, el sobrante guardado en el envase bien cerrado puede ser utilizado durante el tiempo de Consevación.
- Verificar la calidad del soporte antes de la aplicación.
- No aplicar sobre soportes con fisuras mayores a 0,5 mm.
- En superficies húmedas el tiempo de secado de ENDUIDO PLASTICO GRANITOL será mayor.

ECOLOGÍA, SEGURIDAD E HIGIENE

Por cualquier información referida a primeros auxilios, medidas de lucha contra incendio, medidas en caso de vertido accidental y eliminación de residuos de productos químicos, manipulación y almacenamiento y protección personal, los usuarios deben consultar la versión vigente de la Hoja de Seguridad del producto a través del sitio web www.sika.com.uy, que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y demás temas relacionados con la seguridad. En caso de emergencia comunicarse al 22202227 las 24hs.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

CALIDAD DEL SOPORTE PRE-TRATAMIENTO

Deberá estar limpio, firme y seco, libre de grasas, aceites, etc; los revoques a cubrir deberán estar libres de arenilla y en caso de existir pinturas estas deben encontrarse firmes y totalmente mate.

Eliminar capas flojas y hongos; en caso de pinturas brillantes lijar a superficie a terminación mate y luego retirar el polvillo.
En superficies nuevas de revoque fino ya fraguado se aconseja cepillar y aplicar una mano de SikaWall®-50 Sellador Pigmentado, que facilita la aplicación y mejora el acabado de ENDUIDO PLASTICO GRANITOL.

MEZCLADO

El ENDUIDO PLASTICO GRANITOL se entrega listo para usar pero se debe homogeneizar antes de comenzar la aplicación.
De ser necesario puede incorporarse una cantidad mínima de agua, recordando que el exceso provoca “chorreos” en la llana.

APLICACIÓN

Puede aplicarse a espátula o llana.
En el primer caso con movimientos superpuestos se va recubriendo toda la superficie, cuidando evitar los “rebordes” en las zonas encimadas.
En el segundo caso se “presiona” contra la pared con un cierto ángulo, que al aumentar disminuye el espesor de la capa aplicada.

En general como mínimo se aplican 2 manos, en la primera se efectúa el relleno “grueso” y en la segunda se “ajusta” la terminación.
Debe ser aplicado en capas finas siempre, con el fin de evitar “rechupes” y/o “cuarteos”.

Para lograr buen acabado es importante el lijado tanto entre manos como para la terminación final. Una vez lijado retirar con cepillo de cerda el polvillo generado y pasar un paño levemente humedecido en agua.
Sobre ENDUIDO PLASTICO GRANITOL se debe aplicar una pintura de acabado sintética o de látex.
En todos los casos se recomienda una mano previa de SikaWall®-50 Sellador Pigmentado, el cual uniformiza la absorción del enduído sellándolo, evita el “mateo” por zonas, ahorra pintura de terminación y permite una coloración pareja y uniforme lográndose un anclaje excelente.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Las herramientas se limpian con agua inmediatamente después de usarlas estando fresco el producto. Una vez endurecido, el producto solamente puede retirarse mecánicamente.

RESTRICCIONES LOCALES

Por favor notar que por las regulaciones específicas locales, los datos declarados para este producto pueden variar de país a país. Por favor consulte la Hoja Técnica Local por los datos exactos del producto.

NOTAS LEGALES

La información y particularmente las recomendaciones relacionadas a la aplicación y uso final de los productos SIKA, son impartidas de buena fe y basadas en nuestros actuales conocimientos y experiencia sobre los productos, y considerando que los productos son almacenados, manipulados y aplicados en condiciones normales. Las condiciones reales de puesta en obra, diferencias entre materiales y sustratos son tan variadas, que ninguna garantía con respecto a la comercialización o adecuación a propósitos particulares, ni responsabilidad proveniente de relación legal alguna puede ser inferida de ésta información o de cualquier otra recomendación escrita o asesoramiento proporcionado. Los derechos de propiedad de terceros deben observarse. Todo pedido o compra está sujeto a nuestros términos corrientes de venta y entrega. Los usuarios deberán referirse a la última edición de la Hoja Técnica del producto en cuestión, copias de la cual les serán entregadas a su requerimiento.

Sika Uruguay S.A.
Av. José Belloni 5514
CP 12200 - Manga - Montevideo - Uruguay
Tel: +598 2 220 22 27
Fax: +598 2 227 64 17
E-mail: deptec@uy.sika.com