

## Muropint®

### Revestimiento protector pintable, de base cementicia

#### Descripción del Producto

**Muropint®** es un revestimiento pintable, a base de cemento, para exteriores e interiores, presentado en forma de polvo listo para ser mezclado con agua.

#### Campos de aplicación

- Como terminación protectora y decorativa en muros exteriores e interiores, sean éstos revocados, de ladrillo visto o bolseado, de hormigón, de bloques, etc.
- Como mejora de la impermeabilización en muros exteriores de ladrillo visto o bolseado, sobre pretilas, mochetas y otros elementos de frente. Para los casos más comprometidos, como su aplicación sobre materiales porosos o muy permeables (p.ej: bloques o ladrillos de campo), recomendamos incrementar el poder impermeabilizante agregando **SikaTop®-Modul** en el agua de preparación, en proporción 1 a 3, y aplicar cuidadosamente, con el objetivo de sellar poros.
- Es aplicable también como reflejante del calor solar sobre terminaciones de azoteas en general.

#### Datos del Producto

##### Forma

**Apariencia / Colores** Polvo / Blanco (se pueden obtener otros colores claros con entonadores comunes).

**Presentación** Bolsa de 5 kg.

##### Almacenaje

**Condiciones de Almacenaje / Vencimiento** 6 meses a partir de la fecha de fabricación almacenado en los envases originales bien cerrados, en lugar fresco y seco.

#### Información del Sistema

**Consumo** Para una aplicación normal, 1 kg rinde aprox. 1 a 1,5 m<sup>2</sup>.

#### Detalles de Aplicación

**Condiciones del soporte** Las superficies deben estar firmes y limpias, libres de polvo, grasas, aceites, etc.

**Preparación del soporte** Humedecer la superficie a pintar antes de aplicar **Muropint®**.

## Instrucciones de Aplicación

**Relación de mezcla** Primer mano: 0,75 litros de agua por cada kilo de **Muropint®**.  
Segunda mano: 0,5 litros de agua por cada kilo de **Muropint®**.

**Preparación del producto** La preparación de la mezcla se puede realizar manualmente pero se recomienda el uso de mezclador eléctrico de bajas revoluciones, para conseguir una mezcla más homogénea y trabajable.

**Método de aplicación / Herramientas**

- Aplicar una primer mano a brocha o pincel, mezclando con agua en las proporciones que se indican.
- Luego aplicar una segunda mano a pincel o brocha, o también a soplete, máquina de "balai" u otros procedimientos, obteniéndose así diferentes texturas. A estos efectos puede rebajarse o aumentarse en aproximadamente un 25% la cantidad de agua, para lograr la consistencia de aplicación adecuada al efecto deseado.

**Limpieza de herramientas** Lavar las herramientas y manos con agua y jabón.

**Notas de aplicación / Limitaciones** Luego de aplicar **Muropint®**, y cuando comienza a "tirar" (1 a 3 horas aproximadamente), es imprescindible humedecer periódicamente la superficie con una llovizna fina, para obtener un perfecto curado y evitar fisuras, resquebrajamientos o desprendimientos del revestimiento, o formación de polvillo. En caso de aplicarse en muros expuestos al sol directo o a fuertes vientos, esta precaución es especialmente importante.

**Base de los Valores** Todos los datos que se indican en esta Hoja Técnica, están basados en ensayos de laboratorio. Las mediciones en obra de estos datos pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

**Información de Salud y Seguridad** Por cualquier información referida a primeros auxilios, medidas de lucha contra incendio, medidas en caso de vertido accidental y eliminación de residuos de productos químicos, manipulación y almacenamiento y protección personal, los usuarios deben consultar la versión vigente de la Hoja de Seguridad del producto a través del sitio web [http://ury.sika.com/es/solutions\\_products/documentos.html](http://ury.sika.com/es/solutions_products/documentos.html), que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y demás temas relacionados con la seguridad. En caso de emergencia comunicarse al 22202227 las 24hs.

**Nota** La información y particularmente las recomendaciones relacionadas a la aplicación y uso final de los productos SIKA, son impartidas de buena fe y basadas en nuestros actuales conocimientos y experiencia sobre los productos, y considerando que los productos son almacenados, manipulados y aplicados en condiciones normales. Las condiciones reales de puesta en obra, diferencias entre materiales y sustratos son tan variadas, que ninguna garantía con respecto a la comercialización o adecuación a propósitos particulares, ni responsabilidad proveniente de relación legal alguna puede ser inferida de ésta información o de cualquier otra recomendación escrita o asesoramiento proporcionado. Los derechos de propiedad de terceros deben observarse. Todo pedido o compra está sujeto a nuestros términos corrientes de venta y entrega. Los usuarios deberán referirse a la última edición de la Hoja Técnica del producto en cuestión, copias de la cual les serán entregadas a su requerimiento.



Sika Uruguay S.A.  
Av. José Belloni 5514  
CP 12200 – Manga  
Montevideo  
Uruguay

Tel: +598 2 220 22 27  
Fax: +598 2 227 64 17  
E-mail: [deptec@uy.sika.com](mailto:deptec@uy.sika.com)  
[www.sika.com.uy](http://www.sika.com.uy)

