

HOJA TÉCNICA

Sika® Separol® Madera

DESMOLDANTE PARA ENCOFRADOS DE MADERA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Sika® Separol® Madera es un líquido aceitoso, ligeramente viscoso, color ambarino. En contacto con el mortero u hormigón, se produce un proceso de saponificación de la película de Sika® Separol® Madera, cuyos restos no manchan ni impiden la adherencia de revoques posteriores.

USOS

Reduce al mínimo la adherencia del hormigón a los moldes, facilita el desencofrado y permite la obtención de superficies impecables.

Su empleo brinda las siguientes ventajas:

- Óptima terminación de hormigones vistos.
- Mayor vida de los encofrados.
- Ahorro de mano de obra en la limpieza de encofrados.
- Mayor rapidez de desencofrado.
- Impermeabiliza los encofrados de madera.

CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS

- Facilita el desencofrado pues evita la adherencia del hormigón.
- Permite obtener excelentes superficies a la vista, con aristas vivas, sin manchas, descascamiento, ni zonas a retocar.
- Facilita la limpieza de los encofrados.
- Prolonga la vida útil de la madera, pues la protege de la acción degradante de la humedad y la intemperie.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Presentación	Envases de 5, 20, y 200 litros.
Apariencia / Color	Líquido aceitoso, ligeramente viscoso / Ambarino.
Conservación	2 años a partir de la fecha de fabricación.
Condiciones de almacenamiento	Almacenado en los envases originales bien cerrados, en lugar fresco y seco.
Densidad	Aproximadamente 0,85 kg/l.

INFORMACIÓN DE APLICACIÓN

Consumo	1 litro para aproximadamente 7 m ² .
----------------	---

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Sika® Separol® Madera se aplica directamente con pincel, rodillo o pulverizador sobre la madera limpia y seca.

APLICACIÓN

Los encofrados a tratar con Sika® Separol® Madera deben estar completamente secos y libres de polvo. De ser necesario limpiar los encofrados se recomienda hacerlo por métodos mecánicos.

Sika® Separol® Madera se aplica a pincel o brocha.

Se procurará que la aplicación sea uniforme.

En caso de que ocurran lluvias fuertes o prolongadas que puedan "lavar" al Sika® Separol® Madera se recomienda reaplicar.

NOTAS

Todos los datos que se indican en esta Hoja Técnica, están basados en ensayos de laboratorio. Las mediciones en obra de estos datos pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

RESTRICCIONES LOCALES

Por favor notar que por las regulaciones específicas locales, los datos declarados para este producto pueden variar de país a país. Por favor consulte la Hoja Técnica Local por los datos exactos del producto.

ECOLOGÍA, SEGURIDAD E HIGIENE

Por cualquier información referida a primeros auxilios, medidas de lucha contra incendio, medidas en caso de vertido accidental y eliminación de residuos de productos químicos, manipulación y almacenamiento y protección personal, los usuarios deben consultar la versión vigente de la Hoja de Seguridad del producto a través del sitio web www.sika.com.uy, que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y demás temas relacionados con la seguridad. En caso de emergencia comunicarse al 22202227 las 24hs.

NOTAS LEGALES

La información y particularmente las recomendaciones relacionadas a la aplicación y uso final de los productos SIKA, son impartidas de buena fe y basadas en nuestros actuales conocimientos y experiencia sobre los productos, y considerando que los productos son almacenados, manipulados y aplicados en condiciones normales. Las condiciones reales de puesta en obra, diferencias entre materiales y sustratos son tan variadas, que ninguna garantía con respecto a la comercialización o adecuación a propósitos particulares, ni responsabilidad proveniente de relación legal alguna puede ser inferida de ésta información o de cualquier otra recomendación escrita o asesoramiento proporcionado. Los derechos de propiedad de terceros deben observarse. Todo pedido o compra está sujeto a nuestros términos corrientes de venta y entrega. Los usuarios deberán referirse a la última edición de la Hoja Técnica del producto en cuestión, copias de la cual les serán entregadas a su requerimiento.

Sika Uruguay S.A.

Av. José Belloni 5514

CP 12200 - Manga - Montevideo - Uruguay

Tel: +598 2 220 22 27

Fax: +598 2 227 64 17

E-mail: deptec@uy.sika.com

www.sika.com.uy



Hoja Técnica
Sika® Separol® Madera
Octubre 2018, Versión 01.01
021405021000000093

SikaSeparolMadera-es-UY-(10-2018)-1-1.pdf

CONSTRUYENDO CONFIANZA

