

## HOJA TÉCNICA

## Fino a la Cal PAREX®

Revoque fino para paredes y cielorrasos.

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Fino a la Cal PAREX® es una mezcla para revoque fino compuesta de cemento, cal aérea hidratada, arenas seleccionadas y aditivos.

## USOS

Para aplicación manual sobre superficies revocadas.

## CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS

- Listo para usar; simplemente agregue agua.
- Para terminaciones de paredes y cielorrasos.
- Permeable al vapor de agua.

## INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Presentación	25 kg.
Color	Gris.
Conservación	12 meses a partir de la fecha de fabricación.
Condiciones de almacenamiento	En embalaje original, lugar cubierto, seco y ventilado, sobre tarimas o pallets de madera.
Proporción de la mezcla	5 litros de agua por cada 25 kg.
Rendimiento	1,5 kg por m <sup>2</sup> por cada milímetro de espesor.
Espesor de capa	Máximo 3 mm.
Temperatura ambiente	Desde +5° C hasta +40° C.
Tiempo de secado	Según el sustrato y las condiciones ambiente.

## NOTAS

Todos los datos que se indican en esta Hoja Técnica, están basados en ensayos de laboratorio. Las mediciones en obra de estos datos pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

## ECOLOGÍA, SEGURIDAD E HIGIENE

Por cualquier información referida a primeros auxilios, medidas de lucha contra incendio, medidas en caso de vertido accidental y eliminación de residuos de productos químicos, manipulación y almacenamiento y protección personal, los usuarios deben consultar la versión vigente de la Hoja de Seguridad del producto a través del sitio web [www.sika.com.uy](http://www.sika.com.uy), que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y demás temas relacionados con la seguridad. En caso de emergencia comunicarse al 22202227 las 24hs.

## CALIDAD DEL SOPORTE

El soporte debe ser resistente, estar firme, libre de polvo, material suelto o mal adherido, contaminantes superficiales, asfalto, restos de óxido, lechadas de cemento, aceites, grasas, desencofrantes o cualquier elemento que pueda perjudicar la adherencia al sustrato. Las superficies deben estar libres de pinturas en caso contrario retirarla por medios mecánicos.

## PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Es fundamental humedecer adecuadamente el soporte antes de la aplicación, a fin de evitar que éste absorba el agua del revoque.

En soportes muy absorbentes o expuestos a altas temperaturas, es de gran importancia mojar la superficie con abundante agua en varias aplicaciones sucesivas, sin llegar a la saturación. Esto evita un secado acelerado, el cual podría generar fisuras por contracción debido a un secado violento.

Por el contrario, superficies excesivamente húmedas pueden retrasar de manera significativa el tirado de Fino a la Cal PAREX®. Esta situación suele presentarse en muros hidrofugados, revoques recientes, o en ambientes pequeños y cerrados con escasa ventilación.

En revoques gruesos de cemento-cal ya endurecidos, es posible encontrar grumos de cal mal dispersos, así como partículas de cal viva o insuficientemente hidratada. En presencia de humedad, estas partículas pueden hidratarse posteriormente dentro del muro, provocando la formación de ampollas.

Sobre este tipo de sustratos no se recomienda aplicar Fino a la Cal PAREX® hasta resolver previamente el inconveniente.

## PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

Debe ser aplicado sobre superficies revocadas con mezcla gruesa o similar.

## MEZCLADO

Utilizar 5 litros de agua limpia por cada bolsa de Fino a la Cal PAREX® de 25 kg.

Verter el producto de manera gradual sobre el agua y mezclar hasta obtener una pasta homogénea, plástica y libre de grumos.

El tiempo de mezclado no debe exceder los 4 minutos, ya que un mezclado prolongado genera incorporación excesiva de aire en el mortero, lo cual puede afectar negativamente tanto la adherencia como la resistencia mecánica del material.

## APLICACIÓN

Extender en la superficie con fratás, presionando para lograr una buena adherencia al soporte. Dejar reposar por 15 minutos para que actúen los aditivos. Una vez que el producto haya "tirado" terminarlo con fratás, fieltro o llana según la textura requerida.

No aplicar con temperaturas inferiores a 5°C.

## NOTAS LEGALES

La información y particularmente las recomendaciones relacionadas a la aplicación y uso final de los productos SIKA, son impartidas de buena fe y basadas en nuestros actuales conocimientos y experiencia sobre los productos, y considerando que los productos son almacenados, manipulados y aplicados en condiciones normales. Las condiciones reales de puesta en obra, diferencias entre materiales y sustratos son tan variadas, que ninguna garantía con respecto a la comercialización o adecuación a propósitos particulares, ni responsabilidad proveniente de relación legal alguna puede ser inferida de ésta información o de cualquier otra recomendación escrita o asesoramiento proporcionado. Los derechos de propiedad de terceros deben observarse. Todo pedido o compra está sujeto a nuestros términos corrientes de venta y entrega. Los usuarios deberán referirse a la última edición de la Hoja Técnica del producto en cuestión, copias de la cual les serán entregadas a su requerimiento.

### Sika Uruguay S.A.

Av. José Belloni 5514  
CP 12200 - Manga - Montevideo -  
Uruguay  
Tel: +598 2 220 22 27  
Fax: +598 2 227 64 17  
E-mail: deptec@uy.sika.com



### Hoja Técnica

Fino a la Cal PAREX®

Abril 2026, Versión 01.01  
02184010100000032

FinoalaCalPAREX-es-UY-(04-2026)-1-1.pdf

