

HOJA TÉCNICA

Sika® Rugasol® Likit

ADITIVO RETARDADOR DE FRAGÜE SUPERFICIAL

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Sika® Rugasol® Likit es un aditivo que retarda el fraguado de la capa superficial del hormigón.

USOS

- Para obtener una superficie rústica de hormigón, que posibilita la aplicación de revoque u otros tratamientos superficiales, sin necesidad de picar la base.
- Para lograr diversos efectos arquitectónicos.

CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS

- Pintado sobre el encofrado, retarda el fraguado de la superficie del hormigón hasta una profundidad de 3 a 5 mm. La duración de este efecto dilatorio es de aproximadamente de 3 a 5 días, según el tipo de cemento y condiciones climáticas reinantes.
- Evita la necesidad de picar la superficie del hormigón antes de aplicar el revoque u otros tratamientos superficiales.
- Utilizándolo en juntas de trabajo, se consigue una perfecta adherencia sin necesidad de picar.
- Se logran excelentes efectos arquitectónicos.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Presentación	Envases de 5 kg.
Apariencia / Color	Líquido / Incoloro.
Conservación	1 año a partir de la fecha de fabricación.
Condiciones de almacenamiento	Almacenado en los envases originales bien cerrados, en lugar fresco y seco.

INFORMACIÓN DE APLICACIÓN

Consumo	El consumo depende del tipo de encofrado a utilizar. Por lo general, en un encofrado de madera, se cubrirán aproximadamente 10 m ² con 1,5 kg de Sika® Rugasol® Likit.
----------------	---

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

CALIDAD DEL SOPORTE PRE-TRATAMIENTO

El encofrado debe estar completamente seco y limpio (sea de madera o metal).

Si el soporte está mojado dejarlo secar bien.

Protegerlo de la acción de las lluvias y aguas en general, antes de la colocación del hormigón.

APLICACIÓN

Sika® Rugasol® Likit no debe diluirse, viene listo para

aplicarse; debiendo agitarse bien antes de su aplicación.

Sika® Rugasol® Likit se aplica con brocha o soplete sobre el encofrado. En tiempo húmedo se debe aplicar Sika® Rugasol® Likit cuando menos 2 días antes de hormigonar, pudiéndose aplicar aún 10 a 14 días antes, cuidando que no se moje, para no perder sus efectos. Al colocar el hormigón se debe tratar de raspar lo menos posible con hierros u otros instrumentos la superficie pintada del encofrado. El encofrado no debe mojarse.

Después del desencofrado se mojará la superficie del

hormigón con agua, cepillando fuertemente y lavándose luego con agua limpia.

LIMITACIONES

- Sika® Rugasol® Likit solamente retarda el fragüe; dejando el encofrado más de 3 a 5 días, la superficie tratada endurecerá de igual forma que la del hormigón común.
 - Generalmente es suficiente la aplicación de una sola mano de Sika® Rugasol® Likit, pero en caso de que el encofrado sea de madera muy porosa, habrá que aplicar dos manos.
 - En superficies horizontales, como pisos etc., puede aplicarse el Sika® Rugasol® Likit directamente sobre el hormigón, una hora después de colocado éste.
 - Limpiese al día siguiente con cepillo o manguera.
- Los aditivos Sika para hormigón son en general compatibles entre sí. No obstante en caso de utilizar una combinación de dos o más aditivos Sika, se aconseja realizar ensayos previos con los mismos materiales y condiciones de obra.

NOTAS

Todos los datos que se indican en esta Hoja Técnica, están basados en ensayos de laboratorio. Las mediciones en obra de estos datos pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

RESTRICCIONES LOCALES

Por favor notar que por las regulaciones específicas locales, los datos declarados para este producto pueden variar de país a país. Por favor consulte la Hoja Técnica Local por los datos exactos del producto.

ECOLOGÍA, SEGURIDAD E HIGIENE

Por cualquier información referida a primeros auxilios, medidas de lucha contra incendio, medidas en caso de vertido accidental y eliminación de residuos de productos químicos, manipulación y almacenamiento y protección personal, los usuarios deben consultar la versión vigente de la Hoja de Seguridad del producto a través del sitio web www.sika.com.uy, que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y demás temas relacionados con la seguridad. En caso de emergencia comunicarse al 22202227 las 24hs.

NOTAS LEGALES

La información y particularmente las recomendaciones relacionadas a la aplicación y uso final de los productos SIKKA, son impartidas de buena fe y basadas en nuestros actuales conocimientos y experiencia sobre los productos, y considerando que los productos son almacenados, manipulados y aplicados en condiciones normales. Las condiciones reales de puesta en obra, diferencias entre materiales y sustratos son tan variadas, que ninguna garantía con respecto a la comercialización o adecuación a propósitos particulares, ni responsabilidad proveniente de relación legal alguna puede ser inferida de ésta información o de cualquier otra recomendación escrita o asesoramiento proporcionado. Los derechos de propiedad de terceros deben observarse. Todo pedido o compra está sujeto a nuestros términos corrientes de venta y entrega. Los usuarios deberán referirse a la última edición de la Hoja Técnica del producto en cuestión, copias de la cual les serán entregadas a su requerimiento.

Sika Uruguay S.A.

Av. José Belloni 5514
CP 12200 - Manga - Montevideo - Uruguay
Tel: +598 2 220 22 27
Fax: +598 2 227 64 17
E-mail: deptec@uy.sika.com
www.sika.com.uy



Hoja Técnica
Sika® Rugasol® Likit
Febrero 2019, Versión 01.01
021405011000000019

SikaRugasolLikit-es-UY-(02-2019)-1-1.pdf

CONSTRUYENDO CONFIANZA

